



FOAMEX (XPE Polietileno **reticulado** químico de celda cerrada, **con poro cerrado en ambas caras**).

Propiedades	Valores	Unidad	Norma
Densidad	25 a 200	kg/m ³	EN ISO 845
Espesor rollos	3-5-10-20	mm	EN ISO 1923
Espesor laminación planchas	20 a 100	mm	EN ISO 1923
Conductividad térmica	0,033 a 0,060	W/ (mk)	UNE 92201
Temperatura de trabajo	-80 a +100	°C	EN 14706 – EN 14707

Colores: gris antracita, blanco natural y genéricos a elección

Posibilidad de aditivos retardantes a fuego.

Posibilidad de film gofrado antridesgarro negro,,aluminizado, etc.

Posibilidad de autoadhesivo.

ISO 9000 – 9001.